PIMAR
ITALIAN LIMESTONE SPECIALIST

Headquarter and laboratory
S.S. 16 Lecce - Maglie | usc. Melpignano Stazione
73020 Melpignano (LE) - Italy
+39 0836 483285

info@pimarlimestone.com
www.pimarlimestone.com
P.IVA 02628460756

PIMAR ECO WHITE

Pietra ricomposta/Reconstituted

Elementi di prova **Test items**	**Risultati** **Test results**	**Metodi** **Test methods**
Assorbimento Absorption by weight (%)	3.09	ASTM C97-09
Densità Density (kg/m3)	2210	
Resistenza a flessione Flexural strength (MPa)	Asciutto / Dry : 7.4 Bagnato / Wet : 7.1	ASTM C880-09
Resistenza a rottura Modulus of rupture (MPa)	Asciutto / Dry : 7.8 Bagnato / Wet : 8.0	ASTM C99-09
Resistenza a compressione Compressive strength (MPa)	Asciutto / Dry : 62 Bagnato / Wet : 51	ASTM C170-09