PIMAR
ITALIAN LIMESTONE SPECIALIST

Headquarter and laboratory
S.S. 16 Lecce - Maglie | usc. Melpignano Stazione
73020 Melpignano (LE) - Italy
+39 0836 483285

info@pimarlimestone.com
www.pimarlimestone.com
P.IVA 02628460756

PIMAR LIGHT GREY

Pietra calcarea/Limestone

Massa volumetrica apparente Apparent volume mass	2,24 grs/cm3
Resistenza a flessione Bending strenght	62 Kg/cm2
Coefficiente di assorbimento Coefficient of absorption	5,86%
Resistenza a compressione Compressive strenght	232 Kg/cm2
Resistenza al logoramento Frictional wear test	4,5 mm
Resistenza all'impatto Impact test	45 cm
Resistenza al gelo e compressione Resistance to freeziong and compressive	426 Kg/cm2